



Resultados das análises de poeira oriunda dos rejeitos armazenados nas barragens B2 e B3

1) Amostra de poeira oriunda do rejeito da barragem B1/B3

Resultado da análise Química

Fe (%)	SiO ₂ (%)	Mn(%)	P(%)	Al ₂ O ₃ (%)	MgO(%)	CaO(%)	TiO ₂ (%)
49,01	27,18	0,055	0,047	2,45	0,033	0,009	0,102

2) Amostra de poeira oriunda do rejeito da barragem B2

Resultado da análise Química

Fe (%)	SiO ₂ (%)	Mn(%)	P(%)	Al ₂ O ₃ (%)	MgO(%)	CaO(%)	TiO ₂ (%)
20,08	65,77	0,089	0,056	2,49	0,031	0,050	0,099

Responsável pela análise
Valter Pereira da Silva
CRQ 02411310

Responsável Técnico pelo laboratório
Clayton Nogueira Moreira
CRQ 02301464