



Resultados das análises de poeira oriunda dos rejeitos armazenados nas barragens B2 e B3

1) Amostra de poeira oriunda do rejeito da barragem B1/B3

Resultado da análise Química

Fe (%)	SiO ₂ (%)	Mn (%)	P (%)	Al ₂ O ₃ (%)	MgO (%)	CaO (%)	TiO ₂ (%)
47,32	26,49	0,051	0,049	2,53	0,028	0,011	0,090

2) Amostra de poeira oriunda do rejeito da barragem B2

Resultado da análise Química

Fe (%)	SiO ₂ (%)	Mn (%)	P (%)	Al ₂ O ₃ (%)	MgO (%)	CaO (%)	TiO ₂ (%)
18,01	67,76	0,130	0,058	2,64	0,027	0,042	0,093

Responsável pela análise
Valter Pereira da Silva
CRQ 02411310

Responsável Técnico pelo laboratório
Clayton Nogueira Moreira
CRQ 02301464